



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛИВЕСТА"

(Московский лакокрасочный завод)

127521, г. Москва, Анненский пр., д. 1, тел.: 8 (495) 618-72-10, 8 (495) 618-72-43



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Грунтовка ГФ-021

ТУ 2312-026-17201234-2009

Номер партии 4/2 Масса нетто _____
Дата изготовления сентябрь 2014 Номер накладной _____

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ	Фактические показатели
1.	Цвет пленки грунтовки	Красно-коричневый, <u>серый</u> . Оттенок не нормируется	<u>Сооб.</u>
2.	Внешний вид пленки состава	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой	<u>Сооб.</u>
3.	Условная вязкость при t=20°C по ВЗ-246, сек, не менее	45	<u>96</u>
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %	60-75	<u>71</u>
5.	Степень перетира, мкм, не более	50	<u>35</u>
6.	Время высыхания до степени 3 при t=20°C, не более, час	24	<u>24</u>
7.	Эластичность пленки при ударе на приборе У-1, см, не менее	50	<u>50</u>
8.	Адгезия пленки, баллы, не более	1	<u>1</u>
9.	Стойкость пленки к действию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	<u>Сооб.</u>
10.	Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность	<u>ше мид</u>
11.	Стойкость пленки к действию нитроэмали	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку	<u>Сооб.</u>
12.	Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при t=20°C, ч, не менее	48	<u>Сооб.</u>

Заключение ОТК: соответствует ТУ 2312-026-17201234-2009

