

ООО "Завод ТЕХНО"
390000, Рязанская обл, Рязань г, район Восточный Промузел, 21, стр.58

Центральная заводская лаборатория
Тел. (факс) (4912) 911-256

Свидетельство №896
о состоянии измерений в лаборатории,
от 29.11.13

**Паспорт качества
№ 6 541**

**ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНО
Цилиндр ТЕХНО 80 ФА 1200.048.030 (1 сег)**

ТУ 5762-016-74182181-2014 (взамен ТУ 5762-035-72746455-2009)

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|------|
| Дата изготовления | 13.07.16 | Длина, мм | 1200 |
| Номер партии | 70 735 | Диаметр, мм | 48 |
| Количество, пог. м | | Толщина стенки, мм | 30 |

Физико-механические показатели

| Наименование показателей | ТУ | ФАКТ |
|---|-------|--------|
| Плотность, кг/м ³ | 72-88 | 75,853 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | 3,984 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,093 |
| Теплопроводность при 25 град., Вт/(м град. С), не более | 0,036 | 0,036 |

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф 30 Бк/кг

Дата выдачи 13.07.16

Исполнитель: Н.В. Суханова

Начальник лаборатории
(Подпись, штамп)

Заключение: Продукция соответствует ТУ 5762-016-74182181-2014 (взамен ТУ 5762-035-72746455-2009)

Санитарно-эпидемиологическое заключение



Минераловатная теплоизоляционная продукция должна храниться в крытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания влаги.

Допускается хранение под навесом, защищающим минераловатную теплоизоляционную продукцию от воздействия атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения минераловатной теплоизоляционной продукции не более 6 месяцев с момента ее изготовления.

При истечении гарантийного срока хранения минераловатная теплоизоляционная продукция может быть использована по назначению после предварительной проверки качества на соответствие требованиям настоящих технических условий.

