

ООО "Завод ТЕХНО"  
390000, Рязанская обл, Рязань г, район Восточный Промузел, 21, стр.58

Центральная заводская лаборатория  
Тел. (факс) (4912) 911-256

Свидетельство №896  
о состоянии измерений в лаборатории,  
от 29.11.13

**Паспорт качества  
№ 6 538**

**ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНО  
Цилиндр ТЕХНО 80 ФА 1200.027.030 (1 сег)**

ТУ 5762-016-74182181-2014 (взамен ТУ 5762-035-72746455-2009)

Дата изготовления	13.07.16	Длина, мм	1200
Номер партии	70 732	Диаметр, мм	27
Количество, пог. м		Толщина стенки, мм	30

**Физико-механические показатели**

Наименование показателей	ТУ	ФАКТ
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	72-88	76,487
Содержание органических веществ, % по массе, не более	4,5	3,737
Влажность, % по массе, не более	0,5	0,184
Теплопроводность при 25 град., Вт/(м град. С), не более	0,036	0,036

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф 30 Бк/кг

Дата выдачи 13.07.16

Исполнитель: Н.В. Суханова

Начальник лаборатории

(Подпись, штамп)

Закладка Продукция соответствует ТУ 5762-016-74182181-2014 (взамен ТУ 5762-035-72746455-2009)

Санитарно-эпидемиологическое заключение



Минераловатная теплоизоляционная продукция должна храниться в крытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания влаги.

Допускается хранение под навесом, защищающим минераловатную теплоизоляционную продукцию от воздействия атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения минераловатной теплоизоляционной продукции не более 6 месяцев с момента ее изготовления.

При истечении гарантийного срока хранения минераловатная теплоизоляционная продукция может быть использована по назначению после предварительной проверки качества на соответствие требованиям настоящих технических условий.

